

GLIDESIL - KIT

Přípravek pro změnu povrchových vlastností silikonu

A. Popis produktu

GLIDESIL je nový přípravek pro kondenzační i adiční silikonu. Minimalizuje charakteristické tření silikonu. Dodává se v tekuté konzistenci a nanáší se jen velmi tenká vrstva. Používá se především na protězy.

B. Skladování, trvanlivost

Skladujte při pokojové teplotě ca. 23°C a spotřebujte nejdéle do 2 měsíců. Smícháním GLIDESIL a Sil-Poxy se doba trvanlivosti výrazně sníží. Směs může ztvrdnout během několika dnů. Nádobku po nalití ihned uzavřete. Vzdušná vlhkost a vyšší teploty zkracují dobu trvanlivosti.

C. Zpracování

Pracujte v dobře větratelných prostorech. Doporučujeme používat ochranu dýchacích cest, zrak, rukavice a ochranný pracovní oděv. Silikon na který budete GLIDESIL aplikovat důkladně očistěte s ředidlem nebo čistícím alkoholem. GLIDESIL-KIT se skládá z 30g GLIDESILu a 14g Sil-Poxy. Až smícháním obou složek dosáhnete požadovaného povrchového efektu.

POZOR ! GLIDESIL je alergen a může způsobit u lidí alergických na ořechy nebo durian kožní reakci. Nejste-li si jistí, nechte si udělat alergický test.

1. Přimíchejte celou tubu Sil-Poxy do skleničky s Glidesilem.
2. Ca. 60 sec. protřepávejte až se vytvoří homogenní mléčná směs.
3. Naneste na silikon štětečkem nebo americkou retuší tenký film.
4. Materiál tvrdne ca. 12 hodin, požadovaný efekt ale vytvoří až za 3-4 dny.

Důležité ! Nechat schnout v čistotě a za přítomnosti vzduchu.

5. Před každým použitím důkladně promíchat !!!

D. Bezpečnostní pokyny

Pozor !!! Tekutina i výpary z ní jsou dle směrnic EG RL 67/548/EWG lehce vznětlivé. Zabraňte kontaktu s ohněm a lehce zápalnými látkami. Pracujte v dobře větraných místnostech s respirátorem nebo odsáváním. Zabraňte kontaktu se zrakem a pokožkou. Při kontaktu s očima vymývejte pod tekoucí vodou 15 minut a potom ihned vyhledejte lékaře. Při styku s pokožkou umyjte mýdlovou vodou. Zabraňte delšímu nebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Výpary Sil-Poxy mohou naleptat dýchací cesty.

Důležité : Tyto informace jsou korektní.

Dodavatel neručí za výsledky použití tohoto materiálu.

Dodavatel : SILIKONY s.r.o., Klatovská 2/239, Plzeň - Litice 321 00
tel. 602 406 435, info@silikonysro.cz, www.silikonysro.cz